

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

SEPLITE® SC130

Сильнокислотный катионит



· Описание

· **SEPLITE® SC130** это высокочистый сильнокислотный катионит гелевого типа с 8%-ной сшивкой.

Смола в основном применяется не только для деминерализации воды в промышленности, но и для питьевого умягчения воды.

· Ее превосходная механическая прочность и хорошая химическая прочность делает ее хорошей смолой общего назначения в различных областях применения. По сравнению с другими смолами, представленными на рынке, эта смола отличается длительным сроком службы.

· Смолы производятся полностью в соответствии с FDA (Управление по контролю за продуктами и лекарствами США), а также соответствует правилам, предписанным в Резолюция ResAP (2004) 3 об ионообменных и адсорбирующих смолах, используемых при производстве пищевых продуктов.

· Физические и химические характеристики

Матрица	Стирол-дивинилбензол, Гель	
Внешний вид	От темно-коричневых до черных гранул	
Функциональная группа	Сульфоновая кислота	
Размер частиц (мм)	0.315-1.25	
Ионная форма	NA+	H+
Содержание воды (%)	43-48	50-60
Общая обменная емкость (экв/л)	≥2.0	≥1.8
Насыпная плотность (г/л)	780-870	750-850
Плотность (г/л)	1240-1280	1150-1240
Цельные гранулы (%)	≥95.0	≥95.0
Коэффициент однородности	≤1,6	≤1,6

· Основные преимущества:

- Высокая производительность
- Хорошая механическая и химическая стабильность
- Длительный срок службы
- Простота регенерации



·ADD: No. 135, Jinye Rd, Xi'an Hi-tech Industrial Development Zone, Shaanxi, 710076, China
·Tel: +86 29 8669 1600#8091 ·Fax: +86 29 88453538 website: www.seplite.com



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

SEPLITE® SC130

Сильнокислотный катионит



Рекомендуемые условия эксплуатации

Рабочая температура	max. °C	140
Рабочий pH		0-14
Мин. Высота слоя	mm.	800
Перепад давления	max. kPa	280
Максимальная линейная скорость	m/H	10-50
Расширение слоя обратной промывки	V %	4 (при 20°C, на м/ч)
Регенерант		NaCl / HCl
Количество	g/l	60-300 / 40-300
Концентрация регенерации	max. %	6-13 / 1-6
Линейная скорость регенерации	m/h	1-10
Линейная скорость промывки	m/h	1-10
Потребность в промывочной воде (медленная / быстрая)	BV	1-2 /2-5

Правила техники безопасности и хранения

С Смолы следует хранить в герметичных контейнерах или мешках в прохладных местах, при температуре выше 0°C, Сохранность продукта минимум 24 месяца.

Риск повреждения глаз. При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к специалисту. Материал и образцы должны быть утилизированы в соответствии с местными правилами.

Сухие полимеры расширяются при смачивании и могут вызвать экзотермическую реакцию. Просыпанные материалы могут быть скользкими.

SEPLITE и Monojet являются зарегистрированными товарными знаками Sunresin New Materials Co. Ltd., Xi'an

Предоставленная информация является общей информацией и может отличаться от информации, основанной на реальных условиях эксплуатации.

Для получения дополнительной информации о смолах SEPLITE, пожалуйста, свяжитесь с компанией SUNRESIN.



·ADD: No. 135, Jinye Rd, Xi'an Hi-tech Industrial Development Zone, Shaanxi, 710076, China
·Tel: +86 29 8669 1600#8091 ·Fax: +86 29 88453538 website: www.seplite.com

